

Technische Information

Grüneck® Power



Hochwirksamer Spezialabbeizer für säurebeständige Untergründe

Produktinformation



Grüneck® Power löst mit seiner hervorragenden Tiefenwirkung fast alle 1- und 2-Komponentenlacke von Holz, Metall und Glas sowie säureunempfindlichen Oberflächen schnell und gründlich und ist daher bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreibern geeignet.

- **schnelles, hervorragendes Abbeizergebnis**
- **sehr gute Tiefenwirkung**
- **pastös eingestellt**
- **für fast alle Beschichtungsarten geeignet**
- **frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon**



Technische Angaben

Lieferform	pastös gelb/beige	Haltbarkeit [2]	ca. 24 Monate bei -10 °C - +30 °C Lagertemperatur
Packungsgrößen	1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg	pH-Wert (Konz)	ca. 1,8
Verbrauch [1]	ca. 500 - 1000 g/m ²	Produkt-Code F + L	M-AB20
Spez. Gewicht	1,04 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	08 01 17

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu bearbeitenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Lösemittelbasis Natriumhydroxid, < 5 % anionische Tenside

Einsatz- und Anwendungsangaben

Vorsicht

Lackierte Untergründe, Kunststoffe sowie furnierte Hölzer können angegriffen werden. Vor Arbeitsbeginn die Eignung des Produkts und die Beständigkeit des Untergrunds durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen. Nach Anwendung auf saugenden Untergründen können lange Abdunstzeiten auftreten, wodurch der Eigengeruch des Abbeizers über mehrere Tage wahrnehmbar bleibt. Im Innenbereich ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Produktreste sorgfältig entfernen und bei Außenarbeiten nicht ins Erdreich gelangen lassen. Die im Produkt enthaltenen Lösemittel sind schwer flüchtig; nicht entfernte Produktreste können daher einen über Wochen wahrnehmbaren unangenehmen Geruch verursachen. Bei ins Erdreich versickerten Produktresten kann der Geruch durch biologische Abbauprozesse noch verstärkt werden.

Das Produkt darf nicht auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Kalkstein und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden. **Grüneck® Power** ist frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

Anwendung

Die zu entschichtende Fläche satt mit **Grüneck® Power** einstreichen (min. 500 g/m²; Spachtel oder Pinsel mit Naturborsten verwenden). Die aufgeweichte Beschichtung mit einem Spachtel abschieben; bei unvollständiger Ablösung Abbeizvorgang wiederholen. Die abbeizte Fläche mit Wasser und Bürste oder Hochdruckreiniger nachreinigen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Bei Holz- oder anderen saugenden Untergründen ist eine zusätzliche Nachreinigung mit verdünnter Sodalösung oder verdünntem Salmiakgeist (je ca. 1 - 5%ig) empfehlenswert, um in den Untergrund eingedrungene, saure Abbeizerbestandteile zu neutralisieren. Auch Metalloberflächen können so nachbehandelt werden, um der Flugrostbildung entgegenzuwirken.

Einwirkzeit

Einwirkzeit je nach Art und Schichtdicke der zu entfernenden Beschichtung 15 - 120 Minuten. Nur in Einzelfällen sind längere Einwirkzeiten erforderlich bzw. ein zweiter Aufstrich notwendig.

Einwirkoptimierung Um eine längere Einwirkzeit zu erzielen, empfehlen wir, die eingestrichenen Flächen mit dünner PE-Folie abzudecken. Höhere Temperaturen verkürzen die Einwirkzeit; nach Möglichkeit nicht in direkter Sonneneinstrahlung anwenden.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 - Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 - Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.cointicoatings.com - E-Mail: info@cointicoatings.com

Technische Information

Grüneck® Power



Hochwirksamer Spezialabbeizer für säurebeständige Untergründe

Nachbehandlung Bei Holzuntergründen empfehlen wir eine Nachreinigung mit Spiritus, Terpentinersatz oder **Grüneck® 2000 Holzreiniger** anstelle von Wasser.

Achtung! Nach Anwendung auf saugenden Untergründen können lange Abdunstungszeiten auftreten, wodurch der Eigengeruch des Abbeizers über mehrere Tage wahrnehmbar bleibt. Im Innenbereich ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Reinigung der Werkzeuge Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser oder Testbenzin reinigen.

Hinweise

Besonders zu beachten VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

Ökologie Der entstehende Schlamm und Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen; anfallendes Abdampf-Abwasser ist zu sammeln und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu behandeln. Verpackung nur bedingungsgemäß zum Recycling geben. Verpackung muss restentleert, vollständig ausgetrocknet und frei von nicht stoffgleichen Anhaftungen sein. Andernfalls Gebinde bei der Sammelstelle für Sonderabfall abgeben.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941045307> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 - Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 - Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com