


TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 376A

Mineral-Rillenputz





Werkstoffart Vorgefertigter, kunstharzvergüteter Trockenmörtel-Mineralputz mit Rillenstruktur.

Verwendungszweck Für wetterbeständige Außenbeschichtungen und

hochbeanspruchbare, dekorative Innenbeschichtungen.

Verbrauch Rillenputz 2 mm: ca. 3,5 kg/m²

Rillenputz 3 mm: ca. 4,5 kg/m²

(abhängig von der Untergrundbeschaffenheit)

Bindemittelbasis mineralisch, hydraulisch härtend

Dichte (Schüttvolumen) ca. 1,50

Eigenschaften Wetterbeständig, sehr gute Haftung, atmungsaktiv, hoch dampfdiffusionsfähig,

formaldehydfrei, überbrückt Schwundrisse, stoß- und kratzfest, reinigungsbeständig.

Farbton Weiß.

Untergründe Geeignet auf Putz (MG II und III), Beton und Faserzementplatten.

Für Schlussbeschichtungen im einz A Wärmedämm-System.

Bauaufsichtliche Zulassungen



Zulassungsnummern (Institut für Bautechnik Berlin)

Z-33.41-429 Z-33.43-201

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Untergründe mit Mängeln sind entsprechend vorzubehandeln (siehe Technische Merkblätter einzA Aqua-Tiefgrund)
Zu beachten ist, dass die Untergründe eben sein müssen, um ein gleichmäßiges Rollen des Korns zu gewährleisten. Unebene Flächen sind durch Spachteln mit dem einzA Verbundmörtel zu glätten. Bei besonders rauen Putzen ist das Einbetten von einzA Glasfaser-Armierungsgewebe empfehlenswert.

Nach Trocknung der gespachtelten Fläche erfolgt ein Zwischenanstrich mit einzA LF-Grund-Plus

Verarbeitungstechnik 25 kg einz A Mineralputz + sauberes Wasser mit Rührwerk gut vermischen.

Dick ansetzen, restliches Wasser nach Bedarf zugeben. Quellzeit ca. 25 Minuten.

Das angesetzte Material bleibt bis zu 3 Std. verarbeitungsfähig. Mit Edelstahlglättekelle auftragen und auf Kornstärke abziehen.

einzA Mineral-Rillenputz mit Kunststoffglättekelle waagerecht, senkrecht oder kreisend abreiben.

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung arbeiten.

bitte wenden!

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +8 °C (Luft- und Untergrundtemperatur).

Abtönen Pastelltöne ab Werk lieferbar.

Reinigung Der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung In trockenen Innenräumen.

Packungsgröße 25 kg Sack.

Besondere Hinweise Für zusammenhängende Flächen immer Putz mit gleicher Chargennummer verwenden.

Bei unterschiedlichen Chargennummern ist der gesamte Putz vorher zu vermischen.

Zur Vermeidung von Calciumcarbonatausblühungen sollen mineralische Putze nicht bei feuchtkalter Witterung verarbeitet werden. Bei solcher Wetterlage ist

ein Egalisierungsanstrich erforderlich.

VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

mineralisch basiertes Pulver, VOC-Zuordnung und -Klassifizierung entfällt.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 10/2018; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.