

SCHEDA TECNICA N° 458



Superior RS 1

attintabile con il sistema **einZAmix**



Tipo di materiale	Idropittura a base di resina silossanica per pareti interni, ad elevata copertura, opaco profondo, con caratteristiche di dilatazione eccellenti.
DIN EN 13 300	Resistenza all'abrasione ad umido: classe 2 Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m ² /l Grado di lucentezza: opaco profondo
Campo d'impiego	Idoneo per tinteggiature pregiate su pareti e soffitti di tutti i tipi in interni, con un tempo aperto maggiore, ideale su superfici con condizioni di luce critiche, come p.es. controluce e luce radente. Facile da ritoccare!
Colori	Bianco e una varietà di tinte tramite il sistema tintometrico einZA mix e einZA Malermix Forte.
Densità	ca. 1,50 (bianco)
Tipo di legante	Resina acril-silossanica
Caratteristiche	einZA Superior RS 1 appartiene alla generazione di pitture per pareti interne che si distinguono per la lavorabilità elegante. Si ottengono superfici di opacità minerale, resistenti allo sfregamento e facili da ritoccare. Applicabile a spruzzo airless. È altamente permeabile al vapore acqueo (sd-valore: < 0,1). Il prodotto in fase di applicazione non tende a gocciolare né a schizzare ed è privo di solventi e di formaldeide. einZA Superior RS 1 è priva di sostanze che favoriscono l'effetto fogging (con certificato 'Fogging-frei' secondo rapporto di prova L338/13)
Consumo / Resa	ca. 100 - 120 ml/m ² per mano e a seconda del supporto
Supporti	Idoneo su tutti i sottofondi solidi, puliti ed asciutti in interni, come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, cartongesso e carta da parati tipo "Rauhfaser".
Preparazione del supporto	I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da preparare a regola d'arte. Particolarmente i supporti fortemente assorbenti e sfarinanti in superficie devono essere opportunamente pretrattati con un fondo idoneo einZA. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Strati di pittura lavabile, intatti e ben aderenti, dopo pulizia, possono essere sovravorati. Rimuovere pitture a tempera o pitture poco legate. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.

Su superfici in controluce si consiglia l'applicazione di una mano di fondo con einZA Stopgrund.

vedasi retro!

Cicli d'applicazione	<p><u>Su supporti nuovi e vecchi:</u> di solito è sufficiente una mano satura non diluita o diluita con acqua fino al 5 %.</p> <p><u>Su supporti ruvidi ed irregolari:</u> Una mano intermedia diluita con acqua fino al 5 %. Una mano di finitura non diluita.</p> <p><u>Su superfici in controluce:</u> Una mano di fondo einzA Stopgrund, non diluita. Una mano di finitura con einzA Superior RS 1, non diluita.</p>						
Tecnica d'applicazione	<p>A pennello, rullo o a spruzzo airless</p> <p><u>Applicazione ad airless:</u> a seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10 % Misura d'ugello: foratura 0,53 mm o 0,021" o 0,48 mm o 0,019", filtro: 60 maglie einzA Superior RS 1 garantisce una lavorazione facile e rapida e forma un film sottile e compatto, senza alterare la struttura del supporto.</p>						
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto).						
Informazioni ecologiche	<p>einzA Superior RS 1 nella versione bianco standard è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dai laboratori Dr. U. Noack. Il certificato è disponibile su richiesta.</p> <p>Nei prodotti colorati tramite il sistema tintometro einzA mix, in conseguenza dell'aggiunta delle paste coloranti, possono invece essere presenti minime quantità di solventi.</p>						
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.						
Stoccaggio	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.						
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.						
Confezioni	<table border="0"> <tr> <td>Standard</td> <td>15 l (ovale) - 12,5 l (tondo) - 10 l (NL)</td> </tr> <tr> <td>einzA mix</td> <td>12,5 l</td> </tr> <tr> <td>einzA Malermix</td> <td>12,5 l</td> </tr> </table>	Standard	15 l (ovale) - 12,5 l (tondo) - 10 l (NL)	einzA mix	12,5 l	einzA Malermix	12,5 l
Standard	15 l (ovale) - 12,5 l (tondo) - 10 l (NL)						
einzA mix	12,5 l						
einzA Malermix	12,5 l						
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni.						

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.
Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com
Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a)
Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)
Contenuto COV di einzA Superior RS 1: < 1 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 02/2018; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.